

Технические характеристики бентонитового мата Тексбент

Наименование показателя	Ед. изм.	Мат бентонитовый Тексбент
Прочность механической связи со свежесутоложенным бетоном	Н/м	66
Стойкость к гидростатическому давлению	атм.	до 7
Водопроницаемость	см/с	не более 1×10^{-8}
Прочность на разрыв	Н	6000
Сопротивление к прокалыванию	кг	62
Температурный режим установки	°С	от -30 до +50
Содержание бентонита	кг/м ²	4,8
Толщина в сухом виде	мм	5,3 - 7
Размеры мата (рулона)	м	1,15 x 5
Вес мата (рулона)	кг	30

Оформить заявку на бентонитовый мат Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).