

Технические характеристики геотекстиля Геобел-Т

Характеристики	Ед. изм.	Полотно нетканое Геобел										
		T100	T150	T200	T250	T300	T350	T400	T450	T500	T550	
Поверхностная плотность	г/м ²	100	150	190	220	250	290	330	370	400	430	
Разрывная нагрузка, не менее												
по длине	Н/5см	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
по ширине	Н/5см	200	300	400	500	600	700	800	840	850	880	
Удлинение при разрыве, не более												
по длине	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
по ширине	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа, не менее												
перпендикулярном к плоскости полотна	м/сут	18					20					
в плоскости полотна	м/сут	-							6			
Максимальная ширина	м	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).